

POKYNY K MONTÁŽI A ÚDRŽBA LVT DÍLCU(DRY BACK) A CLICK

Vinylové podlahové krytiny jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem však je dodržování následujících pravidel a postupů při pokládce. Proto doporučujeme zajistit si profesionální podlahářskou firmu.

Vinylové podlahy je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě +10° C až 35 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30 - 70 %, v horizontální poloze na pevném a rovném podkladu. Nikdy neskladujte vinylové dílce ve svislé poloze, došlo by k jejich deformaci.

Před montáží zkontrolujte, zda Vámi objednané zboží odpovídá objednávce. Vadné kusy neinstalujte v místě pokládky a kontaktujte svého dodavatele.

Vinylové dílce nechte minimálně 24 hodin aklimatizovat v místě montáže při teplotě 18°-26°C a relativní vlhkosti vzduch ± 10 %. Častou chybou při pokládce dílců je žádná, nebo příliš krátká aklimatizace dílců. Podklad musí být rovný , suchý ,čistý a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší než 2 mm se musí vyrovnat.

Před zahájením montáže doporučujeme, pro lepší barevný výsledek podlahy, jednotlivé dílce v balících promíchat.

PŘÍPRAVA PODKLADU A INSTALACE PODLAHY

Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělovacích se částí, bez nečistot a mastnoty. Vinylové podlahy mohou být pokládány jen na dostatečně suchý podklad (v celém průřezu). V případě nedodržení předepsaných vlhkostí hrozí vznik vad. Vlhkost podkladu kontrolujte vždy před zahájením pokládky. Měla by zajistit podlahářská firma.

Cementový podklad dle potřeby očistěte a vysajte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou stěrkou.

Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM při aplikaci na podlahové topení).

Anhydritový (zbroušený) podklad musí být separován cementovou případně sádrovou nivelační stěrkou s použitím vhodného penetračního nátěru. Vlhkost nesmí překročit Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM při aplikaci na podlahové topení). Aplikace vinylové podlahy musí proběhnout až po řádné topné zkoušce. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před před samotnou pokládkou. Tento proces je nutné dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu a stabilitě. Slunce v prosklených místnostech s jižní expozicí může způsobit zvýšení teploty podlahových dílců nad +35 °C, v takovém případě doporučujeme používat polyuretanová lepidla a chránit podlahu vhodnou stínicí technikou (okenní fólie, předokenní žaluzie, markýzy apod.). Použití stínicí techniky platí i pro dílce ve verzi click. V místnostech, kde jsou velká okna, musí být před instalací okno před sluncem zastíněno.

Podlahoviny nesmí být pokládány v podsklepených i nepodsklepených místnostech, nejsou-li dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti. Bezprostředně po položení dílců nebo ucelené části musí být materiál zaválcován pomocí 50kg článkového válce. Chybou je lepení na přeschlé lepidlo, popř. nedostatečné válcování. To má za následek „zborcení“ lepidla a tvorbu propadlin a výškových rozdílů mezi jednotlivými lamelami.

Příliš nízká teplota a vlhkost vzduchu pod 35 % RH může způsobit vady na krytině a ovlivnit tak její funkčnost dle technického listu. Nedodržení pokládky dle směrových šipek (pokud je výrobce používá) může způsobit optické rozdíly lesku povrchu.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

U podkladu s podlahovým vytápěním je nutné ověřit, zda před montáží proběhla topná (náběhová) zkouška, která by měla být doložena protokolem. Povrchová teplota podlahy by neměla v průběhu celé doby užívání podlahového vytápění překročit 27 °C. Lepené vinylové dílce jsou určeny do interiérů, kde se teplota vzduchu pohybuje přibližně od 18 do 27 °C. Jakékoliv teplotní rozdíly mimo výrobcem předepsané teploty, mohou ovlivnit výsledný optický vzhled vinylové podlahy (tvoření spár, plošné deformace, deformace ve spojích). Teploty vyšší než 27 °C mají z následků vznikající spáry u vinylových podlah lepených u verze click navíc uvolňování zámků. POZOR! Na vady vzniklé porušením těchto teplotních limitů a ostatních požadavků udaných výrobcem nebo také technickými normami neposkytuje výrobce záruku. Při instalaci vinylových podlah je nutné dodržet minimálně 5mm obvodovou dilatační spáru, zejména u podlah s podlahovým vytápěním je to bezpodmínečně nutné. Vinylové dílce lepené nedoporučujeme instalovat na elektrické topné systémy. U vinylových dílců click se informujte výrobce nebo svého dodavatele podlah zda je možná instalace na elektrický topný systém. Bez vyjádření výrobce nebo dodavatele neinstalujte.

POKYNY PO DOKONČENÍ POKLÁDKY

Po dokončení pokládky vyčistěte podlahu od všech zbytků montážních a výrobních nečistot. Lehké zatěžování podlahy provádějte až po 72 hodinách.

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

Podlahu chraňte před poškozením. Nábytek a dotykové plochy opatřete vhodnou ochrannou podložkou. Zkontrolujte také sokly a nohy nábytku. Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy jej přenášejte. Pro omezení vnášených nečistot na vinylové dílce doporučujeme použití rohoží před vchodem do domu. Nedoporučujeme pohybovat se po vinylové podlaze ve venkovní obuvi.

Nevystavujte nalepenou podlahovinu působení vody (v řádu hodin) a dlouhodobě prostředí s relativní vlhkostí vzduchu přesahující 75 %.

Zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami po povrchu podlahy. Kamínky, zrnka písku, hrany nábytkových nožek či drápy domácích

U kolečkových židlí používejte ochranné PET, popřípadě filcové podložky, určené pod mobilní nábytek.

Téměř u každé podlahy časem dojde ke změně barvy, bude-li vystavena přímému UV záření. Chraňte tedy podlahu před silným slunečním zářením, a to použitím závěsů nebo žaluzií.

Vyhnete se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny, a rovněž použití gumových či latexových koleček nebo gumových podložek pod nábytek či obuvi s gumovou podrážkou.

Vytírání podlahy provádějte pouze vlažnou vodou s přípravky určenými na vinyl. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, škrabky a kartáče. Přistupujte ke své podlaze šetrně, aby Vám mohla sloužit mnoho let.